

## Pareti Colorate

### IDROPITTURA COLORATA PRONTA ALL'USO

#### 1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Idropittura murale opaca, pronta all'uso, formulata a base di speciali resine acriliche in emulsione acquosa di nuovissima generazione. Le cariche e i pigmenti selezionati sono in grado di conferire al prodotto elevato potere coprente, unito ad un film opaco che aiuta a rendere meno visibili le eventuali imperfezioni delle pareti. La particolare formulazione, a bassissima emissione di Sostanze Organiche Volatili (COV= 2 grammi/litro) rende **"Pareti Colorate"** indicato per l'uso all'interno di ambienti di civile abitazione e uffici dove vengano richieste ottime doti di coprenza unite a buona resistenza e durata delle finiture. Grazie alla particolare formulazione, **"Pareti Colorate"** è adatto per la posa mediante ogni tipologia di sistema applicativo.

#### 2) CARATTERISTICHE e CLASSIFICAZIONE (UNI 10795)

Peso Specifico (UNI 8910)	<b>1520 g/litro ± 60 g/litro (in funzione dei colori)</b>
Residuo Secco in massa (p/p)	<b>60%± 2%</b>
Residuo Secco in volume (v/v)	<b>40% ± 2%</b>
PH al confezionamento	<b>8,3 ± 0,3</b>
Viscosità cinematica a 25 °C (gir.3 a V = 20)	<b>2600 cps ±400 cps</b>
Classificazione per tipo chimico del legante	<b>Copolimero acrilico</b>
Aspetto del Film (UNI EN ISO 2813))	<b>Opaco</b>
Resa Consigliata	<b>10 - 12 mq. / l per strato</b>

#### 3) CARATTERISTICHE APPLICATIVE

##### 3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

Temperatura dell'ambiente e del supporto	minima 5 °C massima 40 °C
Umidità relativa dell'ambiente:	massima 80%
Umidità del supporto:	massimo 20%

##### 3.2) Istruzioni per l'uso

Applicazione	<i>Rullo</i>	<i>Pennello</i>	<i>Spruzzo Aria</i>
Diluyente Acqua	<b>Pronta all'uso: NON diluire</b>	<b>Pronta all'uso: regolare la viscosità con una tazzina d'acqua massimo</b>	<b>5% (v/v)</b>
Diametro dell'ugello			<b>1,5-2 mm</b>
Pressione all'ugello			<b>2,5-4 atm</b>
Solvente per pulizie	<b>Acqua</b>		

**3.3) Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa.**

Tempo di essiccamento superficiale o al tatto: 1-2 ora

Tempo di sovraverniciatura: Minimo 3-4 ore

**Avvertenze: consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali di temperatura e umidità nell'intorno di quelle sopra indicate come standard. Condizioni significativamente diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione, compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali ed estetiche.**

**4) CICLI DI APPLICAZIONE CONSIGLIATI**

**4.1) Preparazione su MURATURE NUOVE**

Gli intonaci dovranno essere maturi ed asciutti, puliti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Stuccare e carteggiare le imperfezioni, isolare gli stucchi.

E' consigliabile applicare una mano di **Fissativo Acrilico** diluito come da scheda tecnica.

**4.2) Preparazione su MURATURE VECCHIE**

Raschiare o eventualmente sverniciare accuratamente le vecchie pitture non ben ancorate. Stuccare e carteggiare tutte le imperfezioni fino ad ottenere una superficie liscia, omogenea, pulita, priva di polvere o di materiali incoerenti. Eventuali muffe andranno neutralizzate con prodotti specifici.

Su fondi sfarinanti o che presentano forti differenze di assorbimento applicare una mano di **Fissativo Acrilico** diluito come da scheda tecnica.

Le eventuali stuccature eseguite dopo la prima mano di pittura andranno isolate.

**4.3) Finitura**

Applicare una prima mano di "**Pareti Colorate**", diluendo secondo la tabella riportata al punto 3.2

Dopo 4 / 6 ore applicare una seconda mano di "**Pareti Colorate**".

**6) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO**

Temperatura massima di conservazione: 40 °C

Temperatura minima di conservazione: 5 °C

Tipi di confezioni disponibili: l 2,5; l 7,0.

**Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore.**

**Una volta aperto è consigliabile utilizzarlo al massimo entro 5 gg.**

**7) INDICAZIONI DI SICUREZZA**

Non richiede etichettatura CEE. Vedi emissione di Scheda di Sicurezza aggiornata.

Hyrid - Pareti Colorate - Rev.0 del 16/04/2012

Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso. Verificare sul sito [www.hyrid.it](http://www.hyrid.it) la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

**Hyrid**  
by Covema Vernici



[www.hyrid.it](http://www.hyrid.it)

Strada della Barra, 5 • 10040 DRUENTO • TO